

- ▶ **Hart- und Weichlote**
- ▶ **Flussmittel für Hart- u. Weichlote**
- ▶ **Lötarbeiten**
- ▶ **Löt- u. Schweißzubehör**



Technisches Datenblatt AH Cu87MnCo

Hartlot B Cu87MnCo 980-1030 - EN ISO 3677

Norm:

DIN EN ISO 17672:	-
DIN EN 1044:	-
DIN 8513:	-
EN ISO 3677:	B Cu87MnCo 980-1030

Zusammensetzung:

Cu (Gew.-%)	Mn (Gew.-%)	Co (Gew.-%)	-	-
87	10	3	-	-

Zulässige Verunreinigungen max. (Gew.-%): Al 0,001; Bi 0,030; Cd 0,010; P 0,025; Pb 0,025; Si 0,05
 Gesamtverunreinigungen max. (Gew.-%): 0,15

Technische Angaben:

Schmelzbereich	Arbeitstemperatur	Dichte	Scherfestigkeit DIN EN 12797	Dehnung	Elek. Leitfähigkeit
ca. 980-1030°C	ca. 1020°C	ca. 8,8 g/cm ³	200-300 MPa (Hartmetall/Stahl)	-	-

Eigenschaften:

Hartlot für Betriebstemperaturen bis max. 300°C (ohne Festigkeitsverlust).
 Typische Grundwerkstoffe: Hartmetalle beliebige Stähle, Nickel- und Nickellegierungen.
 Typische Lötverfahren: Schutzgaslötungen, Lötungen unter Atmosphäre (bedingt).
 Typische Anwendungsgebiete: Werkzeugindustrie.

Anmerkung:

Aufgrund der hohen Arbeitstemperatur nur bedingt geeignet für Lötungen unter Atmosphäre.

Standard Lieferformen:

Draht:	0,8 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 mm
Stäbe:	3,0 mm
Band:	0,1 mm Dicke und 80 mm Breite
Formteile:	Ringe, Biegeteile, Abschnitte, Ronden, Plättchen, Lochscheiben

Anwendungstechnik:

Armin Hain GmbH & Co.KG
 Herr Sascha Hain
 Tel.: 0 61 84 – 9 32 87- 22
 eMail: sascha.hain@armin-hain.de

Die Angaben in diesem Technischen Datenblatt geben den derzeitigen Kenntnisstand über unser Produkt wieder. Das Technische Datenblatt dient der Produktbeschreibung im Hinblick auf die Technischen Anforderungen. Die Angaben sind jedoch keine Zusicherungen von Eigenschaften unseres Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften und erfolgen unverbindlich.